



# テクニカル・データ・シート

## カイム・ソルダリット (Keim Soldalit®) —

### ゾルシリケート外壁用塗料 (有機、鉱物系 及び両方が混在している下地用)

たらすカイム・ラスワ・シリーズが塗装できます。



#### 1. 製品概要

カイム・ソルダリット（外壁用塗料）は実績のあるゾルシリケートと水ガラスの組み合わせによる結合剤で外壁専用に特化したシリケート塗料です。この結合剤はシリケート塗料が鉱物系下地に塗布できるようにするだけでなく、多くの有機下地に中間塗りなしで直接塗布できます。

カイム・ソルダリットはシリケート塗料のニュージェネレーションであり、現時点で未知の多様な塗装を可能とするゾルシリケート塗料でもあります。

また、カイム・ソルダリットは耐風化充填剤と純無機顔料からできており、あらゆる有機塗料下地に対して旧来工マルジョン・シリケート塗料が持っている全ての優位性を併せ持っています。カイム・ソルダリットはDIN 18.363 2.4.1にも準拠しています。(シリケート・エマルジョン塗料)

#### 2. 適用下地

カイム・ソルダリットは鉱物系下地にご使用頂けるだけなくリホーム、音波分散の塗装、シリコン塗装、下塗り等にもご使用できます。ご使用できない例外としては、木材、プラスチック・ゴム塗料、鹹化した旧塗料（例：油性塗料等）、吸い込みが無い下地（例：ラッカーとワニス等）、軽量コンクリート材等があります。

ソルダリット製品シリーズで下塗りと上塗りを行った後で、顔料を少なくした仕上げ（水性塗料の様な）効果をも

#### 3. 製品性能

- バインダー（結合剤）：シリカゾルと水ガラスの組合せ（ゾルシリケート）
- 多目的塗料
- 耐紫外線、耐酸性雨、静電気防止
- 強力な耐候性
- アルカリ性の為、防腐剤無使用
- 不燃性（EN13501-1 クラス、等級 A2-s、d0）
- 耐光性顔料使用（退色しづらい）
- ミネラル系のマット（艶なし）
- フィルム状の塗膜を形成せず、多孔性の塗装面により、強力な透湿性
- 強力なはつ水性
- 環境に優しい（溶剤・防腐剤無添加）
- 理想的な含水バランスでカビ類、菌類の成長阻害

#### 材料特性

- 比重： 約 1.6g/cm³
- 有機成分： < 5 %
- pH 値： 約 11
- 色耐光性： A1 (BFS 指令シート番号 26、Fb 番号による)

#### DIN EN 1062-1 分類

詳細は認証 FPL を参照下さい。

- 水蒸気拡散濃度：  $V \geq 2000 \text{ g/m}^2 \text{ d}$
- 透湿抵抗値：  $s_d \leq 0.01 \text{ m}$   
(乾燥膜厚は約 236μm)

1 等級 DIN EN ISO 7783-2



# テクニカル・データ・シート

## カイム・ソルダリット (Keim Soldalit®) — ゾルシリケート外壁用塗料 (有機、鉱物系 及び両方が混在している下地用)

- 水透過率 (24 時間) :  $w < 0.1 \text{kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$   
(乾燥膜厚は約 338μm)  
3 等級 (< 0.1) DIN EN 1062-3
- 光沢 : 85° : 1.5  
(乾燥膜厚は約 100μm) マット/matt (<10)  
DIN EN ISO 2813

### 色見本

白色、その他の色はカイム・パレットエクスクルーシブ (Keim Palette Exclusiv) とカイム・アドバントガルデ (Keim Advantgarde) をご覧下さい。

フルカラー (単色見本) は 9001S~9012S、 $\text{LRV} \geq 30$  は ETICS を参照願います。色付けの際はカイム・ソルダリット単色用濃縮液だけをご使用下さい。

### 注意

カイム・ソルダリット・シリーズ以外の製品/物を本製品に混入/混ぜ合わせる事はできません。これはソルダリット・シリーズ以外のカイム製品でも同様です。

## 4. 塗装方法

### 下地準備

下地は良好で、乾燥し、チョーキングがなく、きれいで、ほこりや油分が無いようにして下さい。脆く、グラグラして不安定な旧塗料は全て機械的に、あるいは高圧洗浄水で取り除いて下さい。適切な修復材料を使って全ての下地の不具合は充填・や風合いを合わせて下さい。新しい下塗りの際にできた焼結はカイム・アトズフラシグケイト (Keim Atzflüssigkeit) で取り除いて下さい。

テクニカル・データ・シートでは、新たに下地修繕を行った箇所には、普通はカイム・アトズフラシグケイトを使って前処理する様になっています。吸水性の高い下地にはカイム・フィクサティブ (Keim Fixativ) で下地処理をして下さい。

塗装が仕上がった下地や、風合い違いがある下地、又はヘアライン・クラックがある下地には下地塗りとして (カイム・ソルダリットの代わりに) カイム・ソルダリット・グロブ (高グレード充填剤) を使って下さい。

更に大きなクラックや、風合い違いがひどい場合は (カイム・ソルダリット・グロブの代わりに) カイム・コンタクト・プラスを下地塗りとして使って下さい。

### 塗装

カイム・ソルダリットは刷毛、ローラー、又はエアレス・スプレー (ノズルサイズ : 0.79mmをお使い下さい。詳細はエアレス・テクニックのテクニカル・データ・シートを参照)。下塗りと仕上げ塗りの間隔は最少 12 時間必要です。

### 下塗り (初回)

通常は希釀しないカイム・ソルダリットを塗ります。又は 5 %まで希釀したものを使用します。吸い込みが多い下地にはカイム・ソルダリット・フィクサティブを最大 10% (= フィクサティブ最大 2.5 部/25Kg 塗料) で希釀してご使用下さい。

### 仕上げ塗り (2 回目)

カイム・ソルダリットを原液でご使用下さい。



# テクニカル・データ・シート

## カイム・ソルダリット (Keim Soldalit®) —

### ゾルシリケート外壁用塗料 (有機、鉱物系 及び両方が混在している下地用)

#### 推奨：

本作業終了後の調整塗りにはカイム・ソルダリット原液を使いローラーでならすと最善の仕上がりになります。

#### 塗装条件

周囲と下地の温度は+5 °C以上で作業をして下さい。  
直射日光が下地に当たるような状況、あるいは、太陽熱にさらされた下地への塗装作業はお控え下さい。また、塗装後は塗装面が乾燥するまで直射日光、風、雨から保護して下さい。

#### 消費量 (1 m<sup>2</sup>あたり)

平滑な下地に2回塗りした場合：  
カイム・ソルダリット 約0.45kg/m<sup>2</sup>

※消費量は標準的な数値ですが、塗装の仕方や下地の状態に極めて影響されます。正確な消費量は塗装部分の試し塗りを行った上で確定されます。

#### 用具の洗浄

道具の使用後は水洗いですぐきれいにして下さい。

#### 5. 包装

5 kg/容器 (スチール缶) 70 缶/パレット  
25 kg/容器 (スチール缶) 24 缶/パレット

#### 6. 保管 (場所・期限)

確実に密封し、冷所で霜が掛からない場所で約12か月  
直射日光を避け、熱にもご注意願います。

#### 7. 廃棄処分

容器の破棄処分に際していかなる残滓物も無いようご注意願います。

**注意：**開封・使用後、塗料の残りは小さな容器に移し、塗料が空気に接するレベルを最少にして下さい。

#### 8. 安全上の注意

カイム・ソルダリットをご使用の際は、塗装しないガラス、  
自然石、セラミック、木材等は表面を適切にマスキング・  
養生して下さい。塗装現場周囲や道路へ飛沫があった場合は直ちに大量の水で洗い流して下さい。 飛沫から目や肌を保護して下さい。

塗装作業中の飲食および喫煙は控えて下さい。  
子供の手の届かないようにして下さい。

EC Safety Data Sheet を参照願います。

本製品は専門家による塗装と販売を目的としています。塗装に関する数値あるいはラベルの指示には忠実に従って下さい。本資料に記載されている推奨値と特性は膨大な開発作業と実際の経験から得たものです。弊社から塗装に際して口頭あるいは、書面による推奨は弊社製品選定の助けとなるよう意図されたもので、契約関係を成立させるものではありません。特に、弊社の推奨により当社製品の購入や適用の義務を負うものではありません。弊社製品は一般的主流の建設技術に準じております。Keimfarben GmbH 社は常に製品開発を行う方針を堅持しております。弊社は製品と塗装の改善を目的として製品変更を行う権利を保有するものとします。

※本版により従前の全ての版を置き換えるものとします。